

## 03.02 – NEUCEMATT – Tinta Plástica Interior/Exterior

### CONSIDERAÇÕES:



Baseada numa emulsão de copolímeros acrílicos, cargas e pigmentação seleccionada, esta tinta é detentora de uma grande versatilidade possuindo qualidades de acabamento que a tornam francamente indicada para a pintura de interiores e exteriores, sobre o mais variado tipo de suporte, reboco liso, areado, etc. Este produto foi especialmente desenvolvido para interiores, tendo uma performance excelente em superfícies de pladur. Contém proteção fungicida e algicida e a sua resistência a alcalinidade é boa.

### PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Bom rendimento.
- Bom poder de cobertura.
- Resistente à lavagem e esfrega húmida.

### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,490 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....97-131 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca e outras cores suaves de acordo com o catálogo
- **Acabamento**.....Mate total
- **% Sólidos em volume** ..... 38±5%
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Ponto de inflamação** ..... Não Inflamável.
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 26 g/l COV.
- **Classificação “Qualidade do ar interior” segundo a Regulamentação Francesa e a norma EN ISO 16000 ... A<sup>+</sup> (LQAI.MC.84/18)**
- **Classificação segundo as normas NP4378 e NP EN 13300**  
Resistência a fissuração a espessuras elevadas – Até 200 µm de espessura seca  
Brilho especular- Mate total (UB<5 Âng. Incidência 85°)  
Resistência a esfrega húmida – Classe 3 (perda de espessura ≥20 µm e <70 µm a 200 ciclos de esfrega)  
Poder de cobertura (RC) – Classe 1 (RC ≥ 99.5%)

### UTILIZAÇÃO:

Destina-se à pintura e repintura de paredes interiores ou exteriores nos mais variados tipos de reboco permitindo um acabamento mate numa vasta gama de tons suaves. O NEUCEMATT tem uma performance excelente em pladur.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou “musgos”, antes de se iniciar a aplicação.

No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando jacto de água sobre pressão.

**ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:**

Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamentos especiais:

- Uma demão “HYDRONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição.
- Uma demão “MULTINEUCE – Primário Acrílico Aquoso Multiusos” – Sem diluição.

**APLICAÇÃO:**

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

**DILUIÇÃO:**

É feita com água num máximo de 5%.

**RENDIMENTO:**

Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.

Em média e por demão 10 a 14 m<sup>2</sup>/litro, para superfícies lisa, 7-9 m<sup>2</sup>/litro para superfícies rugosas.

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Com água, logo após a aplicação.

**PRECAUÇÕES:**

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

**RECOMENDAÇÕES:**

Não aplicar com tempo chuvoso e frio.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.