

03.08 - NEUCESATIN – Pintura decorativa acetinada

CONSIDERAÇÕES:



Formulada à base de copolímeros vinílicos de base aquosa, esta tinta destina-se a aplicações em paredes interiores e exteriores, permitindo um acabamento liso e acetinado.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa lacagem.
- Bom poder de cobertura, aderência e brancura.
- Resistente à esfrega húmida.
- Bom rendimento.

CARACTERÍSTICAS:

Densidade.....1,260 ± 0,10 (p/ cor branca)
Viscosidade.....90-120 Ku (25°C)
Cor.....Branca e cores suaves
Acabamento.....Acetinado
% Sólidos em volume33±5%
Secagem ao tacto.....± 2 hora
Secagem profundidade.....± 24 horas
Ponto InflamaçãoNão Inflamável
COV (compostos orgânicos voláteis)...^{a)}Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 8g/l COV.
Classificação “Qualidade do ar interior” segundo a Regulamentação Francesa e a norma EN ISO 16000 ... A⁺ (LQAI.MC.24/18)

UTILIZAÇÃO:

Destina-se à pintura de paredes interiores e exteriores sempre que se pretende um acabamento acetinado, branco ou cores suaves, no mas variado tipo de rebocos. Dado as características acetinadas do filme seco a sua beleza decorativa só se consegue se a parede estiver perfeitamente plana.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar seca, limpa, dura, isenta de poeiras, sujidade ou musgos.

No caso de repinturas, escovar bem a parede de modo a eliminar restos de tinta velha mal aderida ou a esfoliar, se a superfície apresentar zonas danificadas ou mesmo zonas “farinadas” aplicar uma demão de IMPERNEUCE.

No caso de paredes interiores irregulares utilizar a técnica de “emaçamento” e lixagem para as tornar planas. Só assim se obtêm bons acabamentos.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamento

- Uma demão “HYDRONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição.
- Uma demão “AQUANEUCE – Primário Acrílico Aquoso Branco” – Sem diluição.
- Uma demão “MARSOL – Primário Acrílico de Alto Enchimento” – Diluído a 10% com água.
- Uma demão “MULTINEUCE – Primário Acrílico Aquoso Multiusos” – Sem diluição.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

DILUIÇÃO:

È feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:

1ª Demão.....10%

Restantes.....5% a 10%

RENDIMENTO:

Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.

Em média e por demão 10 a 12 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição solar.
Temperatura de aplicação entre 5°C e 35°C, humidade relativa inferior a 80%, temperatura do suporte 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento para a responsabilidade que incorre ao não respeitar o que a Directiva 2004/42/CE determina.